

PRIMER FILLER PER SUPPORTI CEMENTIZI

IPIVPRIM

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Primer idrosolubile composto da resine acriliche modicate, utilizzate come promotori di adesione. La particolare composizione rende il prodotto ancorante su supporti cementizi come vasche, piscine, mattoni, piste ciclabili, piste di pattinaggio, parcheggi, sale da ristoro, cantine, marciapiedi, consentendo di bloccare il supporto per eventuali finiture. Può essere ricoperto con prodotti di varia natura. Conferisce al supporto eccellente adesione ed ottima resistenza al vapore acqueo. Adatto come primer per i cicli a basso spessore.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

E' un fondo di alta qualità per esterni, di natura acrilica. L'elevata resistenza all'acqua ed agli alcali, consente al prodotto di realizzare supporti uniformi coprendo le micro lesioni. Resistente ai raggi UV, adatto per ambienti marini ed alpini, il prodotto può essere ricoperto con tutti i sistemi idrosolubili.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
liquido	bianco	acqua	0,150 - 0,200 kg/mq per strato

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido	--
Tipo Resina - legante	stiroloacrilico	--
Punto di Infiammabilità °C	ND	UNI 8909
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	almeno 24 mesi	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	1 - 2	--
Sovraverniciabilità (h)	4 - 8	--
Tempo Essiccazione in profondità (h)	3 - 4	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BA/h) 30 g/l (2013)	--
Contenuto COV	max 7 g/l	--

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	Spruzzo
1° Strato		100%	
2° Strato		100%	

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, polvere, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quanto possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro. Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5 °C) e in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8 °C e + 35 °C e con umidità relativa non superiore al 75%. Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5 °C. Applicare il prodotto in 1 o 2 strati con rullo e stenderlo in stratiera uniforme su tutto il supporto.

PRIMER FILLER PER SUPPORTI CEMENTIZI

IPIVPRIM

CICLI D'INTERVENTO**SU SUPPORTI NUOVI**

Procedere accuratamente alla rimozione dei vecchi strati di vernice e all'eliminazione della parte friabile tramite opportune macchine carteggiatrici, controllare che non ci siano contaminazioni e proseguire con l'applicazione del prodotto, attendere la completa essiccazione e proseguire con il ciclo prestabilito.

SU SUPPORTI GIA' PITTURATI

Controllare che le superfici siano ben stagionate, effettuare una pulizia manuale o meccanica per asportare eventuali tracce di grassi, oli. Su pavimenti elicotterati e stagionati circa 28 giorni, procedere con il lavaggio per eliminare la parte superiore dello strato e risciacquare con abbondante acqua o levigare il supporto per rendere la superficie idonea all'applicazione. Applicare il prodotto, poi attendere la completa essiccazione e proseguire con il ciclo prestabilito.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate IPIVPRIM primer idrosolubile composto da resine acriliche modicate, utilizzate come promotori di adesione prodotto da IPIV S.r.l. con una resa di circa 0,150 - 0,200 kg/mq per strato su supporti mediamente porosi.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

AVVERTENZE

E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5 °C per non compromettere la qualità dello stesso.

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;

Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua. Il prodotto TEME IL GELO.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni.

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Vi consigliamo sempre di acquistare un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it.