

PRIMER PER SUPERFICI IN GESSO

PRIMER IT 06

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Primer utilizzato per il trattamento di superfici in gesso, prima di applicare piastrelle ceramiche, come mano d'ancoraggio per intonaci spruzzabili a base di gesso, per migliorare l'adesione delle rasature e regolare l'assorbimento su superfici cementizie o a base anidrite e gesso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PRIMER IT 06 è un primer a base di resine sintetiche che una volta applicato si essicca formando un film elastico e compatto. Tale film consolida la superficie, ove necessario, e migliora l'adesione di rasature, pitture, adesivi per parati, colle, colle per piastrelle e malte da intonaco. Sulle superfici di gesso o di cemento impedisce la reazione chimica fra i solfati del gesso e gli alluminati del cemento che in presenza di umidità conducono alla formazione di un sale, causa della separazione dei due elementi. Nella posa di tappezzerie l'applicazione permette di ridurre l'assorbimento del supporto, rendendo più facile la rimozione della carta da parati. Nella posa di intonaci spruzzabili, impedisce il rapido assorbimento dell'acqua nel supporto, prolunga il tempo di lavorabilità ed impedisce la formazione di fessure di ritiro. Nella posa di lisciature autolivellanti, riduce la formazione di bolle e ne evita l'asciugamento troppo rapido favorendo inoltre l'autolivellamento.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
liquido	verde		0,08 e 0,15 kg/mq in funzione del tipo di

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido	--
Massa volumica (Kg/l)	1,00 ± 0,05	UNI EN ISO 2811-1
contenuto solidi % in peso	15 ± 2	--
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	< 24 mesi	--
Viscosità Brookfield	40 ± 5 (rotore 2 - velocità 20,0 cps)	ISO 2555
pH	8 - 9	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BA/h): 30 g/l (2013)	--

ISTRUZIONI PER L'USO

PRIMER IT 06 non impermeabilizza il gesso, pur riducendone fortemente la porosità e l'assorbimento. Non usare all'esterno ed in presenza di risalita di umidità. Diluire il prodotto con acqua a seconda dell'assorbimento del supporto.

PRIMER PER SUPERFICI IN GESSO

PRIMER IT 06

CICLI D'INTERVENTO**PREPARAZIONE DEL FONDO**

Il sottofondo deve essere asciutto e pulito, esente da oli, grassi, residui di pitture ed altre parti asportabili. Si devono in ogni caso rispettare le prescrizioni dei fabbricanti di intonaci in gesso, soprattutto per quanto riguarda il contenuto d'umidità residua ed il grado di finitura superficiale.

APPLICAZIONE

PRIMER IT 06 come trattamento per la posa di piastrelle ceramiche su gesso. Miscelare brevemente prima dell'uso, stenderlo uniformemente sulla superficie da trattare con pennello o rullo, senza diluirlo. Qualora la superficie dell'intonaco in gesso fosse particolarmente liscia è consigliabile una preventiva carteggiatura. Una volta asciutto, procedere alla posa delle piastrelle.

PRIMER IT 06 come mano d'ancoraggio per intonaci di gesso. Diluire con acqua in rapporto 1:2 e miscelare bene, stendere il prodotto da trattare con una pennello, rullo o spruzzo in modo uniforme. Applicare l'intonaco di gesso spruzzabile appena PRIMER IT 06 è asciutto.

PRIMER IT 06 come appretto prima della stesura di lisciature autolivellanti e rasature tissotropiche.

Applicare PRIMER IT 06 su supporto cementizio con diluizione 1:1 con acqua, su supporto a base di gesso utilizzare tal quale, come appretto per adesivi per tappezzerie diluire 1:3 con acqua.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate PRIMER IT 06 utilizzato per il trattamento di superfici in gesso, prima di applicare piastrelle ceramiche, come mano d'ancoraggio per intonaci spruzzabili a base di gesso, per migliorare l'adesione delle rasature e regolare l'assorbimento su superfici cementizie o a base anidrite e gesso prodotto da IPIV S.r.l. con residuo secco pari a $ca. 15 \pm 2$ e peso specifico $1,00 \pm 0,05$ con una resa di circa 0,08 e 0,15 kg/mq in funzione del tipo di assorbimento.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

AVVERTENZE

E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5 °C per non compromettere la qualità dello stesso.

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;

Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi diluente o acetone.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Vi consigliamo sempre di acquistare un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it.