

SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA PER INTERNI ED ESTERNI

HIDROLACK HACCP

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Smalto ad alta copertura, particolarmente indicato per il trattamento di grandi superfici all'interno di ospedali, scuole, asili e in ogni ambiente ove si debba garantire un elevato standard igienico-sanitario, attraverso frequenti lavaggi. HIDROLACK HACCP è particolarmente indicato perintonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici, superfici in calcestruzzo, vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi, supporti legnosi e ferrosi. Risponde alle caratteristiche previste dalle norme HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) in base al D. Lgs. n. 193 del 06/11/2007 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" (Rapporto di prova n. 352479 Istituto Giordano S.p.A.).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La resina acrilica in dispersione acquosa ed i pigmenti finissimi di cui è composto conferiscono al prodotto un aspetto liscio e lucido, ottima lavabilità, buona resistenza alle sollecitazioni superficiali, ottima copertura e resistenza all'abrasione umida. Resiste ai comuni igienizzanti non alcolici, ha basso odore, non ingiallente ed è insaponificabile. Dona alle superfici un aspetto

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
lucido	bianco, cartella Hidrolack e colori di mazzetta	acqua	12 - 14 mq/l per strato

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido	--
Tipo Resina - legante	copolimero acrilico	--
Massa volumica (Kg/l)	1,23 ± 0,05	UNI EN ISO 2811-1
Granulometria	<100 µm	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	1 - 2	--
Sovraverniciabilità (h)	8 - 12	--
Tempo Essiccazione in profondità (h)	12	--
Viscosità Brookfield (cps)	3000 cps ± 500 a 20° C (girante 4)	ISO 2555
Presa di sporco DL	< 0,5	--
pH	8 - 9	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BA/b) 100 g/l (2013)	--
Contenuto COV	< 100 g/l	--
Resistenza al lavaggio (ISO 11998)	> 5000 cicli	EN 13301
HACCP UNI 11021	Rapporto di prova n. 352479	

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	Spruzzo
1° Strato	5 - 10%	5 - 10%	0 - 10%
2° Strato	0 - 5%	0 - 5%	0 - 10%

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicazione di due strati con temperature dell'ambiente tra + 8°C e + 35°C e un'umidità relativa dell'ambiente < 80 %. L'umidità del supporto deve essere <10%, evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole. Dopo l'applicazione le superfici esterne devono essere protette dalla pioggia e dall'umidità fino a completa essiccazione (48 ore ca). La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA PER INTERNI ED ESTERNI

HIDROLACK HACCP

CICLI D'INTERVENTO**SU SUPPORTI GIÀ PITTURATI**

Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti. Le vecchie pitturazioni sintetiche, devono essere asportate completamente. Rimuovere vecchie pitture e le tracce di polvere presenti spazzolando oppure mediante lavaggio. In presenza di muffe, applicare il ciclo MUFFA NO.

SU SUPPORTI NUOVI

Superfici in legno: rimuovere eventuali tracce di resina ed oli o vernici. Se vi sono vecchie pitturazioni rimuovere le parti non più ben aderenti al supporto quindi applicare uno strato di fondo HIDROPAC all'acqua e finire il lavoro con due strati di smalto all'acqua HIDROLACK HACCP

Superfici in ferro arrugginite: mettere a nudo, per quanto possibile il ferro arrugginito e procedere ad uno dei seguenti trattamenti:

- accurata brossatura (manuale e/o meccanica) mediante l'utilizzo di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici al fine di eliminare le parti in avanzato grado di arrugginimento.
- sabbiatura delle superfici sino ad ottenere il grado di finitura voluto;
- picchiettatura meccanica per asportare incrostazioni di ruggine applicare successivamente uno strato di HIDRORUST ad acqua e finire il lavoro con due strati di smalto all'acqua HIDROLACK HACCP.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate HIDROLACK HACCP smalto ad alta copertura, particolarmente indicato per il trattamento di grandi superfici all'interno di ospedali, scuole, asili e in ogni ambiente ove si debba garantire un elevato standard igienico-sanitario, attraverso frequenti lavaggi prodotto da IPIV S.r.l. con una resa di circa 12 - 14 mq/lt per strato su supporti mediamente porosi.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

AVVERTENZE

E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5 °C per non compromettere la qualità dello stesso.

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità.

Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua. Il prodotto TEME IL GELO.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it