

IDROFUGO SILOSSANICO AD ACQUA INCOLORE

ITALBLOCK 900

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Protettivo trasparente a base di resine silossaniche in fase acquosa. Specifico per il trattamento idrofobizzante di pietre, mattoni a vista, intonaci ai silicati e alla calce purchè siano totalmente maturate. Applicabile in interni ed esterni. Conferisce al supporto idrorepellenza senza alterarne l'aspetto cromatico e la traspirabilità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Elevato potere penetrante grazie alla dimensione molto fine delle particelle del legante, grazie al quale si ha un'ottima diffusione al vapore ed elevata idrorepellenza. Non è pellicolante. ITALBLOCK 900 preserva le caratteristiche fisiche del supporto ostacolando la formazione delle muffe.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
opaco	trasparente	--	2 - 10 mq/l in funzione dell'assorbimento del supporto

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido	--
Tipo Resina - legante	silossanica	--
Massa volumica (Kg/l)	1,00 ± 0,05	UNI EN ISO 2811-1
Punto di Infiammabilità °C	ND	UNI 8909
Contenuto solidi % in peso	6 ± 2	--
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	12 mesi	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	1 - 2	--
Sovraverniciabilità (h)	i supporti trattati sono difficilmente sovraverniciabili con le idropitture in genere	--
Viscosità Brookfield (cps)	circa cps 20 a 15°C (girante 2)	ISO 2555
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BA/g) 30 g/l (2013)	--
Contenuto COV	0,001 g/l	--

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	Spruzzo
1° Strato	--	--	--
2° Strato	--	--	--

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso quindi applicare ITALBLOCK 900 in uno o più strati fino alla saturazione del supporto a "rifiuto", con la tecnica bagnato su bagnato. Il supporto non deve più assorbire.

Non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 35°C ed U.R. superiore a 80%. Non applicare il prodotto su muri assolati e proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia.

IDROFUGO SILOSSANICO AD ACQUA INCOLORE

ITALBLOCK 900

CICLI D'INTERVENTO

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura e/o lavaggio a seconda della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici, accertandosi che siano esenti da efflorescenze, parti incoerenti, disarmanti, cere, oli e quant'altro ne possa compromettere l'adesione.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate ITALBLOCK 900 protettivo trasparente a base di resine silossaniche in fase acquosa prodotto da IPIV S.r.l. con residuo secco in peso pari a circa 6 ± 2 %, peso specifico di $1,00 \pm 0,05$ kg/l ed una resa teorica di circa 2 - 10 mq/l, resa che varia in funzione dell'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq

AVVERTENZE

E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5 °C per non compromettere la qualità dello stesso.

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;

Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it