

IMPERMEABILIZZANTE AI FLUORURATI INCOLORE OLEOREPELLENTE A SOLVENTE

ITALSTONE PROTECT

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Vernice trasparente, idrorepellente a forte penetrazione indicata per pavimenti in cotto, superfici lapidee assorbenti, pietra serena etc. ad effetto naturale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Elevato potere penetrante grazie alla dimensione molto fine delle particelle del legante. Conferisce elevata idrorepellenza e preservazione delle caratteristiche fisiche del supporto ostacolando la penetrazione di sporco, etc. Non è pellicolante.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
opaco	trasparente	pronto all'uso	2 - 4 mq/l per strato

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido	--
Tipo Resina - legante	siliconico	--
Massa volumica (Kg/l)	1,15 ± 0,05	UNI EN ISO 2811-1
Punto di Infiammabilità °C	infiammabile	UNI 8909
Contenuto solidi % in peso	10 ± 2	--
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	originale in luogo asciutto	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	5 - 6	--
Sovraverniciabilità (h)	12 - 24	--
Tempo Essiccazione in profondità (h)	4 - 5 giorni	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BS/h): 750 g/l (2013)	--
Contenuto COV	< 750 g/l	--

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	Spruzzo
1° Strato	--	--	--
2° Strato	--	--	--

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso quindi applicare ITALSTONE PROTECT in uno o più strati con rullo a pelo corto resistente ai solventi, ripetere l'operazione dopo 24 ore.

Non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C ed U.R. superiore a 80%. Non applicare il prodotto su muri assolati e proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia.

CICLI D'INTERVENTO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura e/o lavaggio a seconda della natura e intensità dello sporco depositatosi sulle superfici, accertandosi che siano esenti da efflorescenze, da parti incoerenti, da disarmanti, cere, oli e quant'altro ne possa compromettere l'adesione. Applicare ITALSTONE PROTECT nei modalità riportate nelle indicazioni per l'applicazione.

IMPERMEABILIZZANTE AI FLUORURATI INCOLORE OLEOREPELLENTE A SOLVENTE

ITALSTONE PROTECT

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate ITALSTONE PROTECT vernice trasparente, idrorepellente a forte penetrazione indicata per pavimenti in cotto, superfici lapidee assorbenti, pietra serena etc. ad effetto naturale. prodotto da IPIV S.r.l. con residuo secco pari a ca. 10 ± 2 e peso specifico $1,15 \pm 0,05$ con una resa di circa 2 - 4 mq/l per strato su supporti mediamente porosi. Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

AVVERTENZE

E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5 °C per non compromettere la qualità dello stesso.

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;

Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi diluente o acetone.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Il prodotto deve essere applicato da personale qualificato indossando mascherina e tute, durante l'applicazione far areare la zona. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto mandando una mail all'azienda all'indirizzo laboratorio@ipiv.it

Smaltire i contenitori secondo le regole nazionali e regionali.

Richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni.

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Vi consigliamo sempre di acquistare un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it.