

IMPREGNANTE PROTETTIVO COLORATO CERATO ALL'ACQUA PER LEGNO

HIDROPRIM CERATO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Impregnante all'acqua cerato professionale pronto all'uso indicato per la protezione dagli agenti atmosferici di legni assorbenti, decora e protegge il legno prevenendo il degrado dovuto all'azione degli agenti atmosferici.

HIDROPRIM CERATO crea un effetto idrorepellente, uniforma gli assorbimenti, non forma pellicola ed è rapido in

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

È disponibile in colorazioni trasparenti, ottenute mediante pigmenti minerali micronizzati, che proteggono il legno dai raggi UV e ne lasciano visibili le venature originarie ravvivandone le tonalità. Inoltre, aumenta la pienezza ed è consigliabile l'applicazione di HIDROPRIM CERATO in caso di esposizioni a condizioni particolarmente severe. Il film applicato offre un'efficace barriera protettiva contro gli agenti atmosferici. Può essere utilizzato all'esterno, ed applicato su superfici in legno nuove, vecchie e già precedentemente verniciate quali porte, infissi, battiscopa, travi, pannelli, perlinature, sottotetti, poggiali, steccati.

- Protettivo;
- penetra in profondità;
- inodore;
- non fa pellicola.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
opaco	trasparente + cartella HIDROPRIM		10 - 12 mq/lt per strato

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido	--
Tipo Resina - legante	acrilica	--
Massa volumica (Kg/l)	1,02 ± 0,05	UNI EN ISO 2811-1
Punto di Infiammabilità °C	ND	UNI 8909
Contenuto solidi % in peso	22 ± 2	--
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	almeno 24 mesi	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	1 - 2	--
Sovraverniciabilità (h)	10 - 12	--
Tempo Essiccazione in profondità (h)	4 - 6	--
Viscosità Brookfield (cps)	(girante 2)	ISO 2555
pH	8 - 9	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BA/f) 130 g/l (2013)	--
Contenuto COV	< 0,01 g/l	--

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	Spruzzo
1° Strato	pronto all'uso	pronto all'uso	pronto all'uso
2° Strato	pronto all'uso	pronto all'uso	pronto all'uso

IMPREGNANTE PROTETTIVO COLORATO CERATO ALL'ACQUA PER LEGNO

HIDROPRIM CERATO

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicazione di due strati con temperature dell'ambiente tra + 10°C e + 35°C e un'umidità relativa dell'ambiente < 75 %. Mescolare bene prima dell'uso. L'umidità del supporto deve essere <10%, evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole. Dopo l'applicazione le superfici esterne devono essere protette dalla pioggia e dall'umidità fino a completa essiccazione (48 ore ca). La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

CICLI D'INTERVENTO**LEGNO GIA' TRATTATO**

carteggiare per asportare le fibre del legno sollevate, eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate. Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando un diluente idoneo.

Stuccare le imperfezioni con stucco, carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere. Controllare sempre che il legno non sia troppo umido.

LEGNO NUOVO

carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate. Stuccare le imperfezioni con stucco, carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere. Controllare sempre che il legno non sia troppo umido.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate HIDROPRIM CERATO impregnante all'acqua cerato professionale pronto all'uso indicato per la protezione dagli agenti atmosferici di legni assorbenti prodotto da IPIV S.r.l. con residuo secco pari a ca. 22 ± 2 % e peso specifico ca $1,02 \pm 0,05$ kg/l a base di resina acrilica in almeno due strati, con una resa di circa 10 - 12 mq/lt per strato su supporti mediamente porosi.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

AVVERTENZE

E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5 °C per non compromettere la qualità dello stesso.

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;

Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it.