

PITTURA DI FONDO ACRILICA ALL'ACQUA OPACA PER INTERNI ED ESTERNI

HIDROPAC

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pittura di fondo bianca opaca inodore all'acqua per la preparazione del legno e dei muri per bloccare l'assorbimento su superfici preparate con stucchi. HIDROPAC è dotata di buona distensione, ottimo potere coprente, riempitivo ed ottima carteggiabilità. Non sviluppa odori nocivi durante l'applicazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Applicabile come fondo su legno, muratura, fibrocemento, vetroresina, sia all'interno che all'esterno. Può essere applicato su vecchi smalti ed antiruggine sia sintetici che ad acqua. Può essere ricoperta con prodotti all'acqua e a solvente.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
opaco	bianco	acqua	10 - 12 mq/l per strato

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido	--
Tipo Resina - legante	vinilico	--
Massa volumica (Kg/l)	1,54 ± 0,05	UNI EN ISO 2811-1
Punto di Infiammabilità °C	ND	UNI 8909
Contenuto solidi % in peso	72 ± 2	--
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	almeno 24 mesi	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	1 - 2	--
Sovraverniciabilità (h)	4 - 8	--
Tempo Essiccazione in profondità (h)	12	--
Viscosità Brookfield (cps)	3000 ± 1000 (rotore 4 - velocità 20,0 rpm)	ISO 2555
pH	8 - 9	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BA/d) 130 g/l (2013)	--
Contenuto COV	< 130 g/l	--
Brillantezza EN (ISO 2813)	≤ 10 G.U. 85°; 5 G.U. 85°	EN 13300
Spessore del film secco	45 micron	--

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	Spruzzo
1° Strato	10 - 15%	10 - 15%	10 - 15%
2° Strato	5 - 10%	5 - 10%	5 - 10%

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicazione di due strati con temperature dell'ambiente tra + 8°C e + 35°C e un'umidità relativa dell'ambiente < 75 %. L'umidità del supporto deve essere < 10%, evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole. Dopo l'applicazione le superfici esterne devono essere protette dalla pioggia e dall'umidità fino a completa essiccazione (48 ore ca). La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

PITTURA DI FONDO ACRILICA ALL'ACQUA OPACA PER INTERNI ED ESTERNI

HIDROPAC

CICLI D'INTERVENTO**SU SUPPORTI GIA' PITTURATI**

Accertarsi che il precedente film di pittura sia compatto, quindi, eliminare completamente le parti friabili o che si sfogliano. Se presenti strati eccessivi di pittura sverniciare.

SU SUPPORTI NUOVI

Su muri nuovi applicare direttamente diluendo la prima strato al 30% con acqua. Su supporti in legno nuovo, carteggiare ed aspirare, poi applicare una strato di HIDROPAC.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate HIDROPAC pittura di fondo bianca opaca inodore all'acqua per la preparazione del legno e dei muri per bloccare l'assorbimento su superfici preparate con stucchi prodotto da IPIV S.r.l. a base di resina vinilica in dispersione acquosa con residuo secco pari a ca 71 ± 2 % e peso specifico ca. $1,54 \pm 0,05$ kg/l in almeno due strati, con una resa di circa 10 - 12 mq/lt per due strati su supporti mediamente porosi.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

AVVERTENZE

E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5 °C per non compromettere la qualità dello stesso.

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;

Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it.
