

SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA SATINATO PER INTERNI ED ESTERNI

HIDROLACK SATIN

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Smalto opaco per interni ed esterni ad alta copertura, particolarmente indicato per il trattamento di grandi superfici all'interno di ospedali, scuole, asili e in ogni ambiente ove si debba garantire un elevato standard igienico-sanitario, attraverso frequenti lavaggi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La resina acrilica in dispersione acquosa ed i pigmenti finissimi di cui è composto conferiscono al prodotto aspetto liscio e satinato, ottima lavabilità, buona resistenza alle sollecitazioni superficiali, ottima copertura e resistenza all'abrasione umida. E' particolarmente indicato per la tinteggiatura di ospedali, scuole, asili; resiste ai comuni igienizzanti non alcolici, ha basso odore, non ingiallente ed è insaponificabile. Dona alle superfici un effetto vellutato e un aspetto di pregio. Grazie ai distendenti presenti, è di facile applicazione.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
satinato	bianco, cartella Hidrolack e colori di mazzetta	acqua	10 - 12 mq/l per strato

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido	--
Tipo Resina - legante	copolimero acrilico	--
Massa volumica (Kg/l)	1,29 ± 0,01	UNI EN ISO 2811-1
Granulometria	<100 µm	--
Punto di Infiammabilità °C	ND	UNI 8909
Contenuto solidi % in peso	60 ± 1 %	--
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	almeno 24 mesi	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	1 - 2	--
Sovraverniciabilità (h)	8 - 12	--
Tempo Essiccazione in profondità (h)	12	--
Viscosità Brookfield (cps)	cps 2200 ± 500 a 20 °C (girante 4)	ISO 2555
pH	8 - 9	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BA/a) 30 g/l (2013)	--
Contenuto COV	< 1 g/l	--
Brillantezza EN (ISO 2813)	28 ± 3 gloss a 60°	EN 13300
Spessore del film secco	E2 50 µm	

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	Spruzzo
1° Strato	5 - 10%	5 - 10%	5 - 10%
2° Strato	0 - 5%	0 - 5%	0 - 5%

SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA SATINATO PER INTERNI ED ESTERNI

HIDROLACK SATIN

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicazione di due strati con temperature dell'ambiente tra + 8°C e + 35°C e un'umidità relativa dell'ambiente < 80 %. L'umidità del supporto deve essere <10%, evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole. Dopo l'applicazione le superfici esterne devono essere protette dalla pioggia e dall'umidità fino a completa essiccazione (48 ore ca). La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

CICLI D'INTERVENTO**SU SUPPORTI GIÀ PITTURATI**

Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti. Le vecchie pitturazioni sintetiche devono essere asportate completamente. Rimuovere le vecchie pitture e le tracce di polvere presenti spazzolando oppure mediante lavaggio. In presenza di muffe, applicare il ciclo MUFFA NO FONDO.

SU SUPPORTI NUOVI

Stuccare eventuali buchi e irregolarità con ITALSTUCCO PASTA; attendere la totale essiccazione e carteggiare per eliminare sbavature ed eccedenze di stucco e spolverare. Applicare a pennello o rullo su tutta la superficie uno strato di ISOLPRIMER o MUFFA NO FONDO o HIDRORUST o HIDROPAC opportunamente diluiti, attendere 12 ore poi procedere con la stesura del prodotto HIDROLACK SATIN.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate HIDROLACK SATIN smalto opaco per interni ed esterni ad alta copertura HIDROLACK SATIN prodotto da IPIV S.r.l. con residuo secco pari a ca. 60 ± 2 % e peso specifico ca $1,29 \pm 0,05$ kg/l a base di resina acrilica in almeno due strati, con una resa di circa 10 - 12 mq/lt per strato su supporti mediamente porosi.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

AVVERTENZE

E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5 °C per non compromettere la qualità dello stesso.

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;

Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni

SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA SATINATO PER INTERNI ED ESTERNI

HIDROLACK SATIN

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it
