

PRIMER PIGMENTATO - PROMOTORE DI ADESIONE ALL'ACQUA SPECIFICO PER ESTERNI ED INTERNI

AGGRAPPANTE IT 05

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Primer pigmentato universale a base di resine acriliche in dispersione acquosa ed inerti di natura silicea. Studiato per dare a superfici lisce e poco assorbenti (ceramica, ferro, plastica, intonaci premiscelati a base gesso o cemento, ecc.) ruvidità ed elevata aderenza e rendendo le stesse uniformi all'aggrappaggio degli intonaci dei rasanti, pitture e rivestimenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

È dotato di elevatissimo potere penetrante in grado di saturare ed uniformare la microscopica capillarità della superficie degli intonaci, offre un supporto ideale per l'ancoraggio dei successivi strati di rasanti base gesso o cemento, pitture, rivestimenti etc. AGGRAPPANTE IT 05 può essere usato sulla maggior parte dei supporti comunemente usati in edilizia. Basso contenuto VOC conforme alle norme Europee.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
opaco	azzurro - bianco	acqua	0,200 - 0,250 kg/mq

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido	--
Tipo Resina - legante	acrilico	--
Massa volumica (Kg/l)	1,40 ± 0,05	UNI EN ISO 2811-1
Punto di Infiammabilità °C	ND	UNI 8909
Contenuto solidi % in peso	72 ± 2	--
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	almeno 24 mesi	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	1 - 2	--
Sovraverniciabilità (h)	4 - 8	--
Tempo Essiccazione in profondità (h)	12 - 18	--
Viscosità Brookfield (cps)	cps 14000 ± 3000 a 24°C (girante 3)	ISO 2555
pH	8 - 9	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BA/h) 30 g/l (2013)	--
Contenuto COV	< 30 g/l	--

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	Spruzzo
1° Strato	0 - 10%	0 - 10%	0%
2° Strato	0 - 10%	0 - 10%	0%

PRIMER PIGMENTATO - PROMOTORE DI ADESIONE ALL'ACQUA SPECIFICO PER ESTERNI ED INTERNI

AGGRAPPANTE IT 05

ISTRUZIONI PER L'USO

AGGRAPPANTE IT 05 va applicato manualmente con rullo o pennello in un unico strato coprendo completamente il supporto oggetto di intervento.

Non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C ed U.R. superiore a 80%. Non applicare il prodotto su muri assolati e proteggere le superfici trattate per almeno 24 ore dalla pioggia.

Non aggiungere AGGRAPPANTE IT 05 ad altri prodotti (tipo quarzi, isolanti etc.) questa procedura potrebbe provocare problemi all'aggrappaggio.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate AGGRAPPANTE IT 05 primer aggrappante universale, a base di resine acriliche in dispersione acquosa e sabbia prodotto da IPIV S.r.l. con residuo secco pari a ca. $72 \pm 2\%$ e peso specifico ca. $1,40 \pm 0,05$ kg/l con consumo di ca. 0,200 - 0,250 kg/mq, la resa varia in base all'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

AVVERTENZE

E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5 °C per non compromettere la qualità dello stesso.

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;

Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it