

## IDROPITTURA LUCIDA MURALE PER INTERNI PER EFFETTO BUCCIATO

# QUARZOLUX

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pittura lucida murale all'acqua per effetto bucciato a base di resina stiroacrilica in dispersione acquosa. Particolarmente indicato laddove si deve garantire un elevato standard igienico sanitario (scuole, ospedali ecc.) con un'ottima copertura, permette di ottenere una finitura ad effetto buccia liscia, per interni. Idonea per intonaci civili, base cemento e premiscelati, pannelli in cls, superfici in gesso e cartongesso, etc.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La resina stiroacrilica di cui è composta conferisce al prodotto elevata resistenza al lavaggio e allo sporco, dotata di ottima copertura e punto di bianco. Dona alle superfici un aspetto lucido e gradevole a buccia d'arancia.

| Aspetto | Colorazione                                | Diluizione | Resa Teorica                                           |
|---------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| lucido  | bianco + cartella Tintò (solo base bianca) | acqua      | 2 - 3 mq/lt a seconda dell'effetto estetico desiderato |

## SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

| CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.    |                                      | METODO            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Stato fisico                                    | pasta tixotropica densa              | --                |
| Tipo Resina - legante                           | acrilico                             | --                |
| Massa volumica (Kg/l)                           | 1,14 ± 0,05                          | UNI EN ISO 2811-1 |
| Punto di Infiammabilità °C                      | ND                                   | UNI 8909          |
| Contenuto solidi % in peso                      | 51 ± 2                               | --                |
| Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto) | almeno 24 mesi                       | --                |
| Tempo di essiccazione al tatto (h)              | 1 - 2                                | --                |
| Sovraverniciabilità (h)                         | 8 - 10                               | --                |
| Tempo Essiccazione in profondità (h)            | 12 - 18                              | --                |
| Viscosità Brookfield (cps)                      | cps 20000 ± 2000 a 28 °C (girante 4) | ISO 2555          |
| pH                                              | 8 - 9                                | --                |
| Classificazione COV valore limite UE            | (cat. BA/b) 40 g/l (2013)            | --                |
| Contenuto COV                                   | < 100 g/l                            | --                |

### ATTREZZI

|           | Pennello | Rullo  | Spruzzo |
|-----------|----------|--------|---------|
| 1° Strato | 0 - 5%   | 0 - 5% | --      |
| 2° Strato | 0 - 5%   | 0 - 5% | --      |

### ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare bene il prodotto prima dell'uso, applicare due strati con temperature dell'ambiente tra + 8 °C e + 35 °C e un'umidità relativa dell'ambiente < 80 %. L'umidità del supporto deve essere <10%, evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole. Diluizione: pronto all'uso o eventualmente a basse temperature diluire al 5% con acqua.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa indicativa: 3 - 5 mq/l su supporti mediamente porosi. E' opportuno eseguire sempre una prova pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.

**IDROPITTURA LUCIDA MURALE PER INTERNI PER EFFETTO BUCCIATO**

# QUARZOLUX

**CICLI D'INTERVENTO****SU SUPPORTI GIÀ PITTURATI**

Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. Togliere le eventuali efflorescenze presenti. Le vecchie pitturazioni sintetiche, devono essere asportate completamente, rimuovere le tracce di polvere presenti spazzolando oppure mediante lavaggio, quindi applicare uno strato di fondo ISOLPRIMER o MUFFA NO FONDO. Dopo la completa asciugatura del supporto, procedere con l'applicazione di QUARZOLUX.

**SU SUPPORTI NUOVI**

Applicare uno strato di fissativo ISOLPRIMER o MUFFANO FONDO opportunamente diluito. La diluizione deve essere regolata in funzione del tipo di assorbimento del supporto, nel caso di superfici molto sfarinanti diminuire la diluizione e se necessario, applicare due strati di isolante.

Procedere all'applicazione di QUARZOLUX secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Applicare su superfici già preparate QUARZOLUX pittura lucida murale all'acqua per effetto bucciato a base di resina stiroacrilica in dispersione acquosa prodotto da IPIV S.r.l. con residuo secco pari a ca.  $51 \pm 2 \%$  e peso specifico ca.  $1,14 \pm 0,05 \text{ kg/l}$  in almeno due strati, con una resa di circa 2 - 3 mq/lt per strato a seconda dell'effetto estetico desiderato..

Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

**AVVERTENZE**

E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei  $5^\circ\text{C}$  per non compromettere la qualità dello stesso.

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;

Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua.

**SICUREZZA**

**SMALTIMENTO:** Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

**CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'**

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni

**NOTE IMPORTANTI**

---

*IDROPITTURA LUCIDA MURALE PER INTERNI PER EFFETTO BUCCIATO*

---

# QUARZOLUX

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: [laboratorio@ipiv.it](mailto:laboratorio@ipiv.it)

---