

FONDO RIEMPITIVO FIBRO-RINFORZATO

FONDO DI COLLEGAMENTO FIBRATO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Fondo riempitivo fibro-rinforzato formulato con resine acriliche in emulsione acquosa, biossido di titanio, quarzi a granulometria controllata, fibra ed additivi in microemulsione utilizzato per uniformare l'assorbimento dei supporti che devono essere trattati con rivestimenti, pitture sintetiche, silossanici e silicati. Applicabile su superfici esterne ed interne.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La sua formulazione ed il buon potere riempitivo permettono di mascherare le micro cavillature superficiali prevenendo il riformarsi delle stesse e riducendo notevolmente gli interventi di stuccatura. L'ottima lavorabilità unita ad un'eccellente adesione ai supporti, lo rendono idoneo su qualsiasi supporto murario come intonaci nuovi, intonaci vecchi aderenti, calcestruzzo, conglomerati cementizi, superfici rifinite mediante prodotti di natura sintetica o minerale non degradate, sistemi di isolamento termico a "cappotto", cartongesso, ecc.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
liquido pastoso	bianco	acqua	6 - 8 mq/kg per strato

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido pastoso	--
Tipo Resina - legante	copolimero modificato stirolo-acrilico in dispersione acquosa	--
Massa volumica (Kg/l)	1,65 ± 0,05	UNI EN ISO 2811-1
Granulometria	S2 Media < 300 µm	--
Punto di Infiammabilità °C	ND	UNI 8909
Contenuto solidi % in peso	73 ± 2	--
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	almeno 24 mesi	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	1 - 2	--
Sovraverniciabilità (h)	10 - 12	--
Tempo Essiccazione in profondità (h)	24	--
Viscosità Brookfield (cps)	cps 14000 ± 2000 a 26 °C (girante 4)	ISO 2555
pH	8 - 9	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BA/g) 30 g/l (2013)	--
Contenuto COV	< 30 g/l	--

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	Spruzzo
1° Strato	0 - 20%	0 - 15%	--
2° Strato	0 - 10%	0 - 10%	--

FONDO RIEMPITIVO FIBRO-RINFORZATO

FONDO DI COLLEGAMENTO FIBRATO

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare bene il prodotto prima dell'uso. Il prodotto è pronto all'uso ma può essere diluito con acqua. Applicare il prodotto in uno o due strati con pennello o rullo avendo cura di coprire tutte le superfici. Non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e/o del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C ed U.R. superiore a 80%. Non applicare il prodotto su muri assolati e proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia.

CICLI D'INTERVENTO**INTONACI NUOVI**

Gli intonaci nuovi devono essere perfettamente stagionati ed asciutti, stabili, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Lasciare stagionare fino al termine del fine presa del legante i rappezzi nuovi di intonaco. Applicare accuratamente su tutta la superficie da rivestire, a rullo o pennello, una mano di prodotto. Attendere il completo essiccamento del fondo prima di applicare il ciclo di finitura.

INTONACI VECCHI

Gli intonaci di fondo devono essere perfettamente stagionati ed asciutti, stabili, privi di polvere, agenti distaccanti e di parti scarsamente coerenti. Pulire accuratamente le superfici per eliminare ogni traccia di depositi di polvere, sporco, grasso o presenza di efflorescenze. Lasciare stagionare fino al termine del tempo di presa del legante eventuali rappezzi nuovi di intonaco. Applicare accuratamente su tutta la superficie da rivestire, a rullo o pennello, una mano di fondo. Attendere il completo essiccamento del fondo prima di applicare il ciclo di finitura.

VECCHIE PITTURE O RIVESTIMENTI

I supporti devono essere perfettamente stagionati ed asciutti, stabili, privi di polvere, agenti distaccanti e di parti scarsamente coerenti. Pulire accuratamente le superfici per togliere ogni traccia di depositi di polvere, sporco, grasso o presenza di efflorescenze. Lasciare stagionare fino al termine del fine presa del legante i rappezzi nuovi di intonaco. In presenza di pitture o rivestimenti sintetici o minerali, parzialmente degradati, asportare le parti friabili e non aderenti al supporto di fondo. Rimuovere eventuali formazioni di muffe previa neutralizzazione. Le superfici già pitturate dovranno essere aderenti al supporto e pulite mediante spazzolatura. Sverniciare i supporti quando necessario. Nel caso di importanti sfarinamenti superficiali procedere al lavaggio della superficie mediante idropulitura. Le eventuali stuccature eseguite dopo la prima mano di primer devono essere isolate. Applicare accuratamente su tutta la superficie da rivestire, a rullo o pennello, una mano di prodotto diluito con acqua pulita al 15% per applicazioni a rullo, al 20% per applicazioni a pennello. Attendere il completo essiccamento del fondo prima di applicare il ciclo di finitura.

SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Le rasature di collante devono essere perfettamente stagionate, perfettamente stabili ed asciutte, prive di polvere, agenti distaccanti e di parti scarsamente coerenti. Applicare accuratamente su tutta la superficie da rivestire, a rullo o pennello. Per una perfetta applicazione si consiglia di applicare la prima mano tal quale o con una diluizione massima al 5%, per la seconda applicazione la diluizione può essere effettuata tra 10 - 15%. Attendere il completo essiccamento del fondo prima di applicare il ciclo di finitura.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione su superfici già preparate **FONDO DI COLLEGAMENTO FIBRATO** fondo riempitivo fibro-rinforzato formulato con resine acriliche in emulsione acquosa, biossido di titanio, quarzi a granulometria controllata, fibra ed additivi in microemulsione prodotto da IPIV S.r.l. idoneo per applicazioni in interni, con residuo secco in peso pari a circa 73 ± 2 , peso specifico di $1,65 \pm 0,05$ kg/l ed una resa teorica di circa 6 - 8 mq/kg per strato.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

FONDO RIEMPITIVO FIBRO-RINFORZATO

FONDO DI COLLEGAMENTO FIBRATO

AVVERTENZE

Mescolare bene i prodotti prima dell'uso. E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5 °C per non compromettere la qualità dello stesso.

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;

Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni.

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti. laboratorio@ipiv
