

PRIMER EPOSSIDICO TRASPARENTE BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN CEMENTO

IPIV EPOX/S

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Primer trasparente a base di resine epossipoliamicidiche modificate. Buona resistenza agli agenti chimici quali soluzioni di sostanze acide o alcaline diluite.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Funge da impregnante e consolidante per pavimentazioni cementizie favorendo un ottimale ancoraggio ai successivi strati di finitura. Può essere, inoltre, utilizzato come finitura per ottenere un effetto antipolvere.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
semilucido	trasparente	tal quale	0,15 - 0,20 kg/mq per strato

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido	--
Tipo Resina - legante	epossidico	--
Massa volumica (Kg/l)	1,00 ± 0,05	UNI EN ISO 2811-1
Punto di Infiammabilità °C	infiammabile	UNI 8909
Contenuto solidi % in peso	45 ± 2	--
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	≈ 12 mesi nella confezione originale in luogo asciutto	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	2 - 3	--
Sovraverniciabilità (h)	18 - 24	--
Tempo Essiccazione in profondità (h)	24	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BS/j): 500 g/l (2013)	--
Contenuto COV	< 500 g/l	--
Catalisi %	100% in peso	--
Pot Life 20 °C	circa 5 ore, non usare il prodotto oltre questo tempo	--
Temperatura di applicazione	da +8 °C a +35 °C (riferiti all'ambiente, al materiale e al sottofondo)	--
Spessore del film secco	30	--

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	
1° Strato	tal quale	tal quale	
2° Strato	--	--	

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il componente A con il componente B. Rapporto di catalisi 100%. Su supporti poco porosi il prodotto può essere diluito con diluente epossidico.

Applicare il prodotto ad una temperatura ambiente compresa tra +10 °C e + 35 °C e ad una temperatura del supporto di almeno 5 °C superiore al punto di rugiada.

PRIMER EPOSSIDICO TRASPARENTE BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN CEMENTO

IPIV EPOX/S

CICLI D'INTERVENTO

Esaminare con attenzione la superficie da trattare per essere certi che sia una base idonea e strutturalmente sana. In caso di pavimenti elicotterati al quarzo o nuovi lisci attendere la stagionatura delle superfici di almeno quattro settimane. Verificare che sulle superfici da trattare non vi sia la presenza di sostanze idrorepellenti quali olio, siliconi, cere o idrocarburi pesanti talvolta utilizzati nelle gettate. In questi casi irruvidire leggermente le superfici mediante pallinatura - sabbiatura, effettuare successivamente un lavaggio con detergente acido, successivamente sciacquare con acqua calda a pressione ed eliminare l'acqua con macchina lava-asciuga. Assicurarsi che le superfici siano perfettamente asciutte o che non ci sia umidità di risalita. Verificare che il tasso di umidità sia inferiore al 15-16% (tasso ideale 4-6%). Applicare un primo strato di IPIV EPOX/S e successivamente due strati di IPIV FLOOR S.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate IPIV EPOX/S primer trasparente a base di resine epossipoliamiche modificate prodotto da IPIV S.r.l. con residuo secco pari a ca. $45 \pm 2 \%$, peso specifico ca. $1,00 \pm 0,05$ e con una resa di circa $0,15 - 0,20 \text{ kg/mq}$ per strato su supporti mediamente porosi.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

AVVERTENZE

E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5°C per non compromettere la qualità dello stesso.

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;

Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua o diluente.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Il prodotto deve essere applicato da personale qualificato indossando mascherina e tute, durante l'applicazione far areare la zona. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto mandando una mail all'azienda all'indirizzo laboratorio@ipiv.it

Smaltire i contenitori secondo le regole nazionali e regionali.

Richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni.

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Vi consigliamo sempre di acquistare un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it.