

SMALTO AL CLOROCAUCCIU' MONOCOMPONENTE

IPIVPOOL

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Smalto a rapida essiccazione formulato con resine al clorocaucciù miste a resine alchidiche, promotori di adesione, cariche selezionate e additivi antialghe, idoneo per la pitturazione di piscine, vasche in cemento e altri manufatti che contengono acqua, anche per tempi molto lunghi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La particolare composizione e la scelta accurata delle materie prime, rendono il prodotto idoneo per la pitturazione di piscine, vasche in cemento e altri manufatti che contengono acqua. IPIVPOOL può essere applicato anche su supporti già precedentemente trattati con smalti clorovinilici e clorocaucciù. Il prodotto può essere applicato sia in verticale che orizzontale. Resiste ad elevate sollecitazioni sia chimiche che meccaniche quali agenti chimici, idrorepellenza, saponificazione, cloro, acqua ed ha un'ottima elasticità ed aderenza sul calcestruzzo.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
satinato	bianco, azzurro, colori di cartella	diluyente nitro o clorocaucciù	6 - 8 mq/l per strato

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido	--
Tipo Resina - legante	alchidico	--
Massa volumica (Kg/l)	1,23 ± 0,5	UNI EN ISO 2811-1
Punto di Infiammabilità °C	infiammabile	UNI 8909
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	originale in luogo asciutto	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	3 - 5	--
Sovraverniciabilità (h)	24	--
Tempo Essiccazione in profondità (h)	24	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BS/j): 500 g/l (2013)	--
Contenuto COV	< 500 g/l	--
Fuori Polvere (h)	0,20 - 0,30	--
Sovrapplicazione	24 ore	--
Spessore del film secco	100 - 150 µm per strato	--

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	Spruzzo
1° Strato	10 - 20%	10 - 20%	10 - 20%
2° Strato	10 - 20%	10 - 20%	10 - 20%

ISTRUZIONI PER L'USO

Il prodotto va applicato a rullo, pistola, misto aria ed airless. Pulire la vasca ed asportare la polvere o la parte friabile non perfettamente aderente; proseguire con il primer di aderenza, assicurare una buona saturazione del supporto con il primer e proseguire con lo smalto in tre strati intervallate da 6 - 8 ore. Prima di mettere l'acqua nella vasca è bene lasciar trascorrere circa 5 giorni. Se dovesse piovere entro il primo o il secondo giorno dopo la verniciatura, provvedere a proteggere la vasca con un telone e, se ciò non fosse possibile, asciugare la vasca nel più breve tempo possibile. La presenza di acqua stagnante anche per la durata di un solo giorno durante questo periodo di assestamento dello smalto, potrebbe dar luogo a vescicamento una volta che la vasca viene riempita.

SMALTO AL CLOROCAUCCIU' MONOCOMPONENTE**IPIVPOOL****CICLI D'INTERVENTO****SU SUPPORTI GIA' PITTURATI**

Sui supporti precedentemente trattati con smalti al clorocaucchiù e clorovinilici, procedere accuratamente alla rimozione della vecchia vernice o solo della parte friabile tramite carteggiatrici o cartavetro, se il supporto è molto danneggiato si consiglia la sabbatura, procedura più efficace e meno costosa, proseguire poi con il primer di aderenza. Assicurare una buona saturazione del supporto con il primer e proseguire con lo smalto in due-tre strati intervallate da 6 - 8 ore. Prima di inserire l'acqua nella vasca è bene lasciare trascorrere circa 5 giorni.

SU SUPPORTI NUOVI

Su piscine nuove, prima dell'applicazione è bene fare un lavaggio con una soluzione di acido cloridrico al 5-10% in acqua. Quindi lavare bene con acqua dolce, svuotare la vasca ed attendere che sia perfettamente asciutta. Pulire la vasca e asportare la polvere o la parte friabile non perfettamente aderente; proseguire con il primer di aderenza, assicurarsi una buona saturazione del supporto con il primer e proseguire con lo smalto in due-tre strati intervallate da 6-8 ore. Prima di mettere l'acqua nella vasca è bene lasciare passare circa 5 giorni.

Si consiglia l'immediata pulizia degli attrezzi di lavoro con diluente nitro o acetone. Lavare le strati ed altre parti cutanee eventualmente contaminate, con acqua calda e sapone tenendo presente che, ad indurimento avvenuto, il materiale può essere asportato solo meccanicamente.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate IPIVPOOL smalto a rapida essiccazione formulato con resine al clorocaucchiù miste a resine alchidiche, promotori di adesione, cariche selezionate e additivi antialghe prodotto da IPIV S.r.l. con una resa di circa 6 - 8 mq/l per strato su supporti mediamente porosi.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

AVVERTENZE

E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo. Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5 °C per non compromettere la qualità dello stesso. In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità. Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua. Il prodotto TEME IL GELO.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Il prodotto deve essere applicato da personale qualificato indossando mascherina e tute, durante l'applicazione far areare la zona. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Smaltire i contenitori secondo le regole nazionali e regionali.

Richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni.

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Vi consigliamo sempre di acquistare un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it.