

VELATURA DECORATIVA PER INTERNI

MEDITERRANEO ARGENTO SOFT

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Velatura vinilica all'acqua per interni dotata di esclusivi e luminosi riflessi di sabbia. Con il MEDITERRANEO ARGENTO SOFT si possono creare ambienti esclusivi ed eleganti, in stile moderno e classico ma sempre in linea con le nuove tendenze decorative. E' di elevata qualità, traspirante e lavabile. La ricerca dei cromatismi, delle sfumature e l'ampia gamma di possibilità interpretative garantiscono eccellenti risultati nella decorazione di interni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Le superfici trattate con questo prodotto catturano i riflessi della luce e dell'argento perlato, donando all'ambiente forte personalità. MEDITERRANEO ARGENTO SOFT è a basso impatto ambientale, inodore e perfettamente lavabile.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
metallico	perlescente	acqua	10 - 12 mq/lt per strato

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido	--
Tipo Resina - legante	vinilico	--
Massa volumica (Kg/l)	1,30 ± 0,05	UNI EN ISO 2811-1
Punto di Infiammabilità °C	ND	UNI 8909
Contenuto solidi % in peso	47 ± 2	--
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	almeno 24 mesi	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	1 - 2	--
Sovraverniciabilità (h)	6 - 8	--
Tempo Essiccazione in profondità (h)	12 - 18	--
Viscosità Brookfield (cps)	cps 3000 ± 500 a 20 °C (girante 2)	ISO 2555
pH	8 - 9	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BA/l) 200 g/l (2013)	--
Contenuto COV	< 200 g/l	--

ATTREZZI

	Pennello		
1° Strato	0 - 5%		
2° Strato	0 - 5%		

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicazione di due strati con temperature dell'ambiente tra + 10°C e + 35°C e un'umidità relativa dell'ambiente < 75 %. L'umidità del supporto deve essere <10%, evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole. La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

VELATURA DECORATIVA PER INTERNI

MEDITERRANEO ARGENTO SOFT

CICLI D'INTERVENTO

Eseguire la rasatura delle pareti con ITALSTUCCO PASTA, carteggiare ed applicare il fissativo ISOLPRIMER opportunamente diluito. Attendere 2 - 4 ore, e procedere all'applicazione di MEDITERRANEO FONDO con rullo a pelo raso. Attendere 12 - 24 ore, quindi applicare MEDITERRANEO ARGENTO SOFT.

METODI DI APPLICAZIONE

- Effetto casuale: applicare e lavorare il prodotto gradualmente utilizzando il pennello spalter. La tecnica applicativa consiste nello stendere la pittura in piccole quantità meno uniformi possibili, con pennellate in tutte le direzioni ed alternate, creando gli effetti desiderati con la sabbia, presente nel prodotto. Nel caso in cui si vuole ottenere una maggiore omogeneità può essere applicato in due mani con la prima mano molto leggera e omogenea.
- Effetto verticale: applicare e lavorare il prodotto gradualmente utilizzando il pennello spalter. La tecnica applicativa consiste nello stendere la pittura in piccole quantità con pennellate verticali. Nel caso in cui si vuole ottenere una maggiore omogeneità può essere applicato in due mani con la prima mano molto leggera e omogenea.
- Effetto diagonale: applicare e lavorare il prodotto gradualmente utilizzando il pennello spalter. La tecnica applicativa consiste nello stendere la pittura in piccole quantità con pennellate oblique. Nel caso in cui si vuole ottenere una maggiore omogeneità il sabbiato soft può essere applicato in due mani con la prima mano molto leggera e omogenea.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate MEDITERRANEO ARGENTO SOFT velatura vinilica all'acqua per interni dotata di esclusivi e luminosi riflessi di sabbia prodotto da IPIV S.r.l. con residuo secco pari a ca. $47 \pm 2 \%$ e peso specifico ca $1,30 \pm 0,05 \text{ kg/l}$ a base di resina vinilica, con una resa di circa 10 - 12 mq/lt per strato su supporti mediamente porosi.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

AVVERTENZE

E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5°C per non compromettere la qualità dello stesso.

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;

Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it.