

FINITURA PER INTERNI

MALIK

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Finitura traspirante per interni, con resine in dispersione acquosa e pigmenti metallizzati. Ideale per ottenere effetti decorativi classici e moderni, come l'effetto shantung e tanti altri, in base alla tecnica di lavorazione eseguita.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Cattura i riflessi della luce, dell'argento e dell'oro, donando all'ambiente forte personalità. Disponibile in argento e oro. Basso impatto ambientale, inodore e lavabile.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
opaco	argento - oro -mazzetta Tintò	acqua in base alla lavorazione	variabile in base alla lavorazione

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido	--
Tipo Resina - legante	acrilico	--
Punto di Infiammabilità °C	ND	UNI 8909
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	almeno 24 mesi	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	1 - 2	--
Sovraverniciabilità (h)	6 - 8	--
Tempo Essiccazione in profondità (h)	12 - 18	--
pH	8 - 9	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BA/l) 200 g/l (2013)	--
Contenuto COV	< 200 g/l	--

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	Spruzzo
1° Strato	Variabile in base alla lavorazione	Variabile in base alla lavorazione	Variabile in base alla lavorazione
2° Strato	Variabile in base alla lavorazione	Variabile in base alla lavorazione	Variabile in base alla lavorazione

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicazione di due strati con temperature dell'ambiente tra + 10°C e + 35°C e un'umidità relativa dell'ambiente < 75 %. L'umidità del supporto deve essere <10%, evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole. La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

FINITURA PER INTERNI

MALIK

CICLI D'INTERVENTO**SU SUPPORTI GIA' PITTURATI**

Asportare le parti incoerenti, stuccare con ITALSTUCCO, applicare uno strato di ISOLPRIMER poi procedere all'applicazione di ITALACK nella tinta più simile possibile al colore scelto per la finitura MALIK.

SU SUPPORTI NUOVI

Applicare uno strato di ISOLPRIMER opportunamente diluito, quindi due strati di ITALACK nella tinta più simile possibile al colore della finitura MALIK.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate MALIK finitura traspirante per interni, con resine in dispersione acquosa e pigmenti metallizzati prodotto da IPIV S.r.l. con una resa variabile in base al tipo di applicazione su supporti mediamente porosi. Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

AVVERTENZE

E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5 °C per non compromettere la qualità dello stesso.

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;

Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it
