

RIVESTIMENTO ACRILICO AD ACQUA PER DECORAZIONI A SPUGNA

DAMASKATO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rivestimento decorativo per interni a base di particolari materie prime naturali ad effetto antichizzante.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Rivestimento acrilico a base acquosa per le decorazioni di interni. Ad effetto spugnato o tamponato permette di ottenere questo originale effetto adatto a realizzare decorazioni sia in stile classico che moderno. Dotato di eccellente traspirabilità, è resistente all'attacco di muffe e funghi.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
trasparente maculato	trasparente	acqua - pronto all'uso	10 - 12 mq/lt per strato

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido	--
Tipo Resina - legante	stiroloacrilico	--
Massa volumica (Kg/l)	1,03 ± 0,05	UNI EN ISO 2811-1
Punto di Infiammabilità °C	ND	UNI 8909
Contenuto solidi % in peso	44 ± 2	--
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	almeno 24 mesi	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	1 - 2	--
Sovraverniciabilità (h)	6 - 8	--
Tempo Essiccazione in profondità (h)	12 - 18	--
Viscosità Brookfield (cps)	cps 5400 ± 500 a 31 °C (girante 2)	ISO 2555
pH	8 - 9	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BA/l) 200 g/l (2013)	--
Contenuto COV	< 200 g/l	--

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicazione di due strati con temperature dell'ambiente tra + 10°C e + 35°C e un'umidità relativa dell'ambiente < 75 %. L'umidità del supporto deve essere <10%, evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole. La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

CICLI D'INTERVENTO

SU SUPPORTI GIA' PITTURATI

Verificare che i supporti siano uniformi, perfettamente puliti e asciutti. In presenza di rasature recenti, fondi sfarinanti o assorbenti, eseguire una perfetta pulizia del supporto ed applicare preventivamente il fissativo isolante ISOLPRIMER. Attendere 2 - 4 ore ed applicare due o più strati di ITALACK colorato. Attendere 12 - 24 ore prima di applicare DAMASKATO.

RIVESTIMENTO ACRILICO AD ACQUA PER DECORAZIONI A SPUGNA

DAMASKATO

SU SUPPORTI NUOVI

Applicare DAMASKATO con una spugna marina, evitando di interrompere la lavorazione della parete una volta iniziata, in quanto si potrebbero verificare effetti ottici di ripresa.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate DAMASKATO rivestimento decorativo per interni a base di particolari materie prime naturali ad effetto antichizzante prodotto da IPIV S.r.l. con residuo secco pari a ca. $44 \pm 2 \%$ e peso specifico ca $1,03 \pm 0,05$ kg/l a base di resina acrilica, con una resa di circa 10 - 12 mq/lt per strato su supporti mediamente porosi.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

AVVERTENZE

E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5°C per non compromettere la qualità dello stesso.

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;

Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it