

VELATURA AD ALTO GRADO DI PROTEZIONE DEI SUPPORTI

VELCOLOR

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Velatura trasparente o pigmentata con idonei coloranti resistenti ai raggi UV.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

È un protettivo murale per esterni ed interni, pronto all'uso, a base di polimeri acrililossanici e particolari additivi che conferiscono al prodotto un elevato grado di penetrazione e protezione dei supporti, unitamente ad un potere traspirante e un'elevata idrorepellenza. Dotato di buona facilità di applicazione, possiede anche una notevole capacità autopulente e dona un gradevole effetto decorativo.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
semicoprente	trasparente o linea exterior	acqua - pronto all'uso	5 - 6 mq/lt per due strati

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido	--
Tipo Resina - legante	acrilico	--
Massa volumica (Kg/l)	1,10 ± 0,05	UNI EN ISO 2811-1
Punto di Infiammabilità °C	ND	UNI 8909
contenuto solidi % in peso	25 ± 2	--
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	almeno 24 mesi	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	1 - 2	--
Sovraverniciabilità (h)	4 - 6	--
Tempo Essiccazione in profondità (h)	12 - 18	--
pH	8 - 9	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BA/h) 30 g/l (2013)	--
Contenuto COV	< 30 g/l	--

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	Spruzzo
1° Strato	--	--	--
2° Strato	--	--	--

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicazione di due strati con temperature dell'ambiente tra + 10°C e + 35°C e un'umidità relativa dell'ambiente < 75 %. L'umidità del supporto deve essere <10%, evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole. Dopo l'applicazione le superfici esterne devono essere protette dalla pioggia e dall'umidità fino a completa essiccazione (48 ore ca). La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

VELATURA AD ALTO GRADO DI PROTEZIONE DEI SUPPORTI

VELCOLOR

CICLI D'INTERVENTO**SU SUPPORTI GIÀ PITTURATI**

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura e/o lavaggio a seconda della natura e intensità dello sporco depositatosi sulle superfici, accertandosi che siano esenti da efflorescenze, da parti incoerenti, da disarmanti, cere, oli e quant'altro ne possa compromettere l'adesione e indurre a decolorazione. Livellare le imperfezioni con rasanti a base cementizia, quando il supporto è completamente asciutto, carteggiare le parti stuccate, ripulire accuratamente e procedere con l'applicazione del ciclo IPIV. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con MUFFA NO' SPRAY.

SU SUPPORTI NUOVI

Su superfici nuove mai verniciate, eseguire un ciclo applicando preventivamente una strato di SILOPRIMER; a completa asciugatura dello stesso, rifinire con ITALSILOX o con rivestimento a spessore ITAL-P PESCHICI o ITAL-P VIESTE nel colore bianco, quindi applicare VELCOLOR pigmentato con pennello a pelo corto per avere l'effetto decorativo scelto.

È possibile applicare VELCOLOR anche su superfici già tinteggiate, purché le stesse siano stabili e coese, eseguendo l'applicazione nello stesso modo delle superfici nuove. Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate VELCOLOR velatura trasparente o pigmentata con idonei coloranti resistenti ai raggi UV prodotto da IPIV S.r.l. con residuo secco pari a ca. $25 \pm 2 \%$ e peso specifico ca $1,10 \pm 0,05 \text{ kg/l}$ a base di resina stiroloacrilica, con una resa di circa 5 - 6 mq/lt per due strati su supporti mediamente porosi.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

AVVERTENZE

E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5°C per non compromettere la qualità dello stesso.

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;

Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it