

FINITURA DECORATIVA ALL'ACQUA PER SUPERFICI MURALI INTERNE

MEDITERRANEO SENSO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Finitura acrilica all'acqua a base di resina acrilica in dispersione acquosa e speciali pigmenti che gli conferiscono una particolare morbidezza al tatto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Effetto pelle scamosciata, con il quale si realizzano finiture dall'aspetto cromatico più o meno incerto, in funzione dell'intensità del colore scelto.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
effetto scamosciato	bianco - mazzetta Tintò	acqua	7 - 8 mq/l per due strati

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido	--
Tipo Resina - legante	vinilico	--
Punto di Infiammabilità °C	ND	UNI 8909
contenuto solidi % in peso	53 ± 2	--
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	almeno 24 mesi	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	2 - 3	--
Sovraverniciabilità (h)	18 - 24	--
Tempo Essiccazione in profondità (h)	18 - 24	--
Viscosità Brookfield	cps 5500 ± 1000 a 20 °C (girante 2)	ISO 2555
pH	8 - 9	--

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	Spruzzo
1° Strato	max 20%	max 20%	--
2° Strato	max 20%	max 20%	--

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicazione di due strati con temperature dell'ambiente tra + 8°C e + 35°C e un'umidità relativa dell'ambiente < 75 %. L'umidità del supporto deve essere <10%, evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole. La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

CICLI D'INTERVENTO

SU SUPPORTI GIA' PITTURATI

Verificare che i supporti siano uniformi, perfettamente puliti e asciutti. In presenza di rasature recenti, fondi sfarinanti o assorbenti, eseguire una perfetta pulizia del supporto ed applicare preventivamente il fissativo isolante ISOLPRIMER in uno strato a pennello diluito 1:1 con acqua. Applicare quindi MEDITERRANEO FONDO, idropittura acrilica all'acqua, di elevata copertura e buon punto di bianco, con rullo a pelo corto, in uno o due strati, fino a completa copertura del fondo. Ad essiccazione avvenuta, procedere all'applicazione di MEDITERRANEO SENSO.

FINITURA DECORATIVA ALL'ACQUA PER SUPERFICI MURALI INTERNE

MEDITERRANEO SENSO

SU SUPPORTI NUOVI

Può essere utilizzato su tutti i tipi di supporto, opportunamente preparati. MEDITERRANEO SENSO si applica in due strati con pennello o rullo: intingere l'attrezzo nel prodotto e passarlo sulla superficie. Dopo 6 - 8 ore, e comunque a completa essiccazione del primo strato, applicare allo stesso modo il secondo strato.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate MEDITERRANEO SENSO finitura acrilica all'acqua a base di resina acrilica in dispersione acquosa e speciali pigmenti che gli conferiscono una particolare morbidezza al tatto. prodotto da IPIV S.r.l. a base di resina vinilica, con una resa di circa 7 - 8 mq/l per due strati su supporti mediamente porosi.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

AVVERTENZE

E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5 °C per non compromettere la qualità dello stesso.

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;

Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it