

## PRIMER CONSOLIDANTE ACRILICO INCOLORE ALL'ACQUA

# ISOLPRIMER 25

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ISOLPRIMER 25 è un primer acrilico ad elevata penetrazione per il trattamento delle superfici in gesso, scagliola e similari.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Riduce ed uniforma l'assorbimento delle superfici in gesso, scagliola e similari. E' dotato di elevato potere penetrante, offre un supporto ideale per l'ancoraggio dei successivi strati di pittura.

| Aspetto             | Colorazione | Diluizione | Resa Teorica            |
|---------------------|-------------|------------|-------------------------|
| liquido lattiginoso | trasparente | acqua      | 12 - 16 mq/l per strato |

## SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

| CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.    |                                                        | METODO            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Stato fisico                                    | liquido                                                | --                |
| Tipo Resina - legante                           | acrilico                                               | --                |
| Massa volumica (Kg/l)                           | 1,00 ± 0,05                                            | UNI EN ISO 2811-1 |
| Punto di Infiammabilità °C                      | ND                                                     | UNI 8909          |
| Contenuto solidi % in peso                      | 23 ± 2                                                 | --                |
| Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto) | ≈ 24 mesi nella confezione originale in luogo asciutto | --                |
| Tempo di essiccazione al tatto (h)              | 0,30 - 0,40                                            | --                |
| Sovraverniciabilità (h)                         | 4 - 6                                                  | --                |
| Tempo Essiccazione in profondità (h)            | 3 - 4                                                  | --                |
| pH                                              | 8,0 - 9,0                                              | --                |
| Classificazione COV valore limite UE            | (cat. BA/h) 30 g/l (2013)                              | --                |
| Contenuto COV                                   | 0,001 g/l                                              | --                |

### ATTREZZI

|           | Pennello   | Rullo      | Spruzzo    |
|-----------|------------|------------|------------|
| 1° Strato | 100 - 300% | 100 - 300% | 100 - 300% |
| 2° Strato | --         | --         | --         |

### ISTRUZIONI PER L'USO

Non applicare il prodotto su muri assolati e proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia. Non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C ed U.R. superiore a 80%. Assicurarsi che i supporti da trattare siano ben puliti, consistenti ed asciutti. Agitare prima dell'uso. Stendere uniformemente il prodotto in un unico strato con pennello o rullo. Attendere la completa asciugatura del primer (4 - 5 h) prima dell'applicazione del prodotto finale.

---

**PRIMER CONSOLIDANTE ACRILICO INCOLORE ALL'ACQUA**

---

# ISOLPRIMER 25

---

**CICLI D'INTERVENTO**

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura e/o pulizia a seconda della natura e intensità dello sporco depositatosi sulle superfici, accertandosi che siano esenti da parti incoerenti, da disarmanti, cere, oli e quant'altro ne possa compromettere l'adesione, che potrebbero indurre decolorazione. Livellare le imperfezioni con ITALSTUCCO PASTA o ITALSTUCCO in polvere, dopo due ore dalle rasature carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con MUFFA NO SPRAY. Finire con qualsiasi prodotto all'acqua della linea IPIV.

---

**VOCE DI CAPITOLATO**

Applicare uno strato di ISOLPRIMER 25 è un primer acrilico ad elevata penetrazione per il trattamento delle superfici in gesso, scagliola e similari prodotto da IPIV S.r.l.. Idoneo per applicazioni in esterni ed interni. Con residuo secco in peso pari a circa  $23 \pm 2 \%$ , peso specifico di  $1,00 \pm 0,05 \text{ kg/l}$  ed una resa teorica di circa 18 - 20 mq/l per strato.

Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

---

**AVVERTENZE**

Mescolare bene i prodotti prima dell'uso. E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei  $5^\circ\text{C}$  per non compromettere la qualità dello stesso.

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità. Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua.

---

**SICUREZZA**

**SMALTIMENTO:** Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

---

**CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'**

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni.

---

**NOTE IMPORTANTI**

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it.

---