

STUCCO IN POLVERE A BASE DI GESSO ALABASTRINO

ITALSTUCCO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Malta secca composta da gesso alabastrino selezionato, carbonato di calcio macinato fine ed additivi selezionati per migliorare l'adesione e la lavorabilità con l'attrezzo. Riempitivo, autoadesivo, extrafine per interni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ITALSTUCCO è ideale per rasare spessori fini, per preparare supporti interni prima della verniciatura e/o dell'applicazione di decorativi in gesso e carte da parati. Specifico per eliminare e stuccare piccole imperfezioni (fessure e crepe) presenti sulle superfici murali.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
opaco	bianco	acqua	1 mq/kg

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	polvere	--
Tipo Resina - legante	gesso da presa, ritardanti e regolatori di presa	--
Granulometria	< 0,1 mm	--
Punto di Infiammabilità °C	ND	UNI 8909
Contenuto solidi % in peso	100	--
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	≈ 24 mesi nella confezione originale in luogo asciutto	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	2 - 4 (in relazione allo spessore)	--
Sovraverniciabilità (h)	6 - 8	--
Tempo Essiccazione in profondità (h)	max 24	--
Tempo di lavorazione (stucchi)	2 - 3 ore	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BA/a) 30 g/l (2013)	--
Contenuto COV	0,001 g/l	--
acqua di impasto	0,6	Rif norma
Vita Utile impasto	180 min.	Rif norma
Tempo di Presa	3 - 4 ore	--

ATTREZZI

	Spatola	Frattazzo	
1° Strato	--	--	
2° Strato	--	--	

ISTRUZIONI PER L'USO

Per la lavorazione, mescolare in un recipiente manualmente e/o con agitatore elettrico a bassa velocità (<800 giri/minuto) una parte di acqua pulita con due parti di ITALSTUCCO fino al completo assorbimento del prodotto. Non utilizzare il prodotto quando è in fase di presa, né aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità perduta. Utilizzare il prodotto allo stato originale, senza aggiunte di materiali estranei. La lavorazione avviene con spatola metallica in più passaggi orizzontali e verticali, eventuali applicazioni successive possono essere effettuate solo quando lo strato precedente è completamente asciutto.

STUCCO IN POLVERE A BASE DI GESSO ALABASTRINO

ITALSTUCCO

CICLI D'INTERVENTO

Pulire accuratamente le superfici da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze saline ed eventuali tracce di grassi, oli e cere.

VOCE DI CAPITOLATO

Preparazione dei muri con stucco in pasta tipo ITALSTUCCO prodotto da IPIV S.r.l. con residuo secco pari a 100 % a base di resina vinilacrilica in almeno due strati, nelle quantità di ca 1 mq/kg.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

AVVERTENZE

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C;

umidità del supporto : < 10% di U.R

Dopo l'uso e prima di richiudere il barattolo stendere sulla superficie del prodotto un velo di acqua per evitarne l'indurimento. Per utilizzi successivi togliere il velo di acqua e riutilizzare il prodotto. Non rimettere nel contenitore residui secchi o sporchi. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni.

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it.
