

PRIMER CONSOLIDANTE A SOLVENTE INCOLORE PER SUPPORTI MURARI

ISOL 80/20

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

È un prodotto alla pliolite per l'impregnazione ed il consolidamento dei supporti murali, indicato per i cicli di pitturazione all'esterno. Ideale per l'ancoraggio di guaina liquida su supporti bituminosi e supporti difficili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ISOL 80/20 è dotato di elevatissimo potere penetrante in grado di saturare anche la microscopica capillarità della superficie degli intonaci, consolida il supporto murale o gli strati residui di pitture sfarinanti ed offre un supporto ideale per l'ancoraggio dei successivi strati di pittura, isolandoli dall'ambiente alcalino dei supporti cementizi o similari. Ideale per intonaco civile, vecchie pitture, calcestruzzo ecc.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
liquido	trasparente	diluente sintetico	8 - 10 mq/l

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido	--
Tipo Resina - legante	stirenacrilico	--
Massa volumica (Kg/l)	0,84 ± 0,05	UNI EN ISO 2811-1
Punto di Infiammabilità °C	infiammabile	UNI 8909
Contenuto solidi % in peso	22 ± 2	--
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	≈ 24 mesi nella confezione originale in luogo asciutto	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	2 - 3	--
Sovraverniciabilità (h)	24	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BS/h) 750 g/l (2013)	--
Contenuto COV	648 g/l	--

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	Spruzzo
	tal quale - 5-10 %	tal quale - 5-10 %	tal quale - 5-10 %
1° Strato			
2° Strato	--	--	--

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare il prodotto tal quale o con diluizione al 5-10% con diluente sintetico. Procedere all'applicazione del prodotto in una o due strati con pennello, rullo o spruzzo.

Non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C ed U.R. superiore a 75%. Non applicare il prodotto su muri assolati e proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia.

CICLI D'INTERVENTO

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura e/o lavaggio a seconda della natura e intensità dello sporco depositatosi sulle superfici, accertandosi che siano esenti da efflorescenze, da parti incoerenti, da disarmanti, cere, oli e quant'altro ne possa compromettere l'adesione e che possa indurre decolorazione. Se necessario, livellare e/o stuccare le imperfezioni con stucco in polvere; dopo due ore dalle rasature, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente. Prima dell'applicazione il supporto deve essere perfettamente asciutto. Finire con qualsiasi prodotto per esterni della linea IPIV.

PRIMER CONSOLIDANTE A SOLVENTE INCOLORE PER SUPPORTI MURARI

ISOL 80/20

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare ISOL 80/20 alla pliolite per l'impregnazione ed il consolidamento dei supporti murali, indicato per i cicli di pittura all'esterno prodotto da IPIV S.r.l. idoneo per applicazioni in esterno. Con residuo secco in peso pari a circa 22 ± 2 %, peso specifico di $0,84 \pm 0,05$ kg/l ed una resa teorica di circa 8 - 10 mq/l per strato.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

AVVERTENZE

Mescolare bene i prodotti prima dell'uso. E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5 °C per non compromettere la qualità dello stesso.

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;

Subito dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua ragia, diluente sintetico o nitro.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Il prodotto deve essere applicato da personale qualificato indossando mascherina e tute, durante l'applicazione far areare la zona. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Smaltire i contenitori secondo le regole nazionali e regionali.

Richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni.

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it.
