

PRIMER PIGMENTATO ACRILICO AD ACQUA PER INTERNI ED ESTERNI

ISOLCOLOR

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Fondo pigmentato riempitivo bianco o colorato in fase acquosa per esterni ed interni. Per le sue elevate capacità di penetrazione è particolarmente adatto per uniformare le superfici leggermente disomogenee. Indicato per intonaci bastardi, civili, a base cemento, cartongesso e premiscelati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Riduce ed uniforma l'assorbimento delle superfici. Ideale se si desidera una finitura ruvida ed omogenea. E' sovraverniciabile con i prodotti all'acqua di finitura IPIV.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
liquido	bianco + colori di cartella	acqua	8 - 10 mq/l per strato

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido	--
Tipo Resina - legante	stiroloacrilico	--
Massa volumica (Kg/l)	1,26 ± 0,05	UNI EN ISO 2811-1
Diffusione del Vapore d'acqua	Classe V1, alta	EN 1062
Punto di Infiammabilità °C	ND	UNI 8909
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	≈ 24 mesi nella confezione originale in luogo asciutto	--
Grado di permeabilità al vapore acqueo	Sd < 0,14 m	EN ISO 7783
Tempo di essiccazione al tatto (h)	2 - 3	--
Sovraverniciabilità (h)	4 - 6	--
Tempo Essiccazione in profondità (h)	3 - 4	--
pH	8,5 - 9,5	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BA/h) 30 g/l (2013)	--
Contenuto COV	0,001 g/l	--

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	
1° Strato	tal quale - 10%	tal quale - 10%	
2° Strato	--	--	

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente, utilizzare tal quale o con diluizione max. 10% con acqua, quindi applicare il prodotto con pennello o rullo. Non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C ed U.R. superiore a 80%. Non applicare il prodotto su muri assolati e proteggere dalla pioggia le superfici trattate per almeno 48 ore.

PRIMER PIGMENTATO ACRILICO AD ACQUA PER INTERNI ED ESTERNI

ISOLCOLOR

CICLI D'INTERVENTO**SU SUPPORTI GIA' PITTURATI**

Il supporto deve essere asciutto, sano e coerente, privo di efflorescenze saline, muffe ed alghe, macchie di umidità attive. Le vecchie pitture sfarinanti o non aderenti devono essere rimosse mediante spazzolatura o lavaggio. Non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini: gli intonaci freschi, vanno lasciati stagionare per almeno quattro settimane. Applicare una strato di ISOLCOLOR, lasciar essiccare per circa sei ore e proseguire con la finitura.

SU SUPPORTI NUOVI

Controllare che siano ben stagionati. Applicare una strato di ISOLCOLOR, attendere circa sei ore e proseguire con la finitura.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare una o più strati di ISOLCOLOR, fondo pigmentato riempitivo bianco o colorato in fase acquosa per esterni ed interni adatto per uniformare le superfici leggermente disomogenee. Con residuo secco in peso pari a circa $32 \pm 2\%$, peso specifico di $1,26 \pm 0,05$ kg/l ed una resa teorica di circa 8 - 10 mq/l per strato.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

AVVERTENZE

Mescolare bene i prodotti prima dell'uso. E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5 °C per non compromettere la qualità dello stesso.

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;

Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni.

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it.