

PITTURA ACRILICA CERTIFICATA CONTRO LA MUFFA

MUFFA NO QUARZ

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Idropittura al quarzo certificata contro le muffe (ISTITUTO GIORDANO n° 226194/07) per esterni ad alta copertura, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, idonea soprattutto per la pitturazione di opere murarie dove si richiede un'elevata resistenza all'abrasione e alla fuoriuscita di muffe.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

L'antimuffa a largo spettro, consente una lunga prevenzione contro l'infestazione di muffe ed alghe. La resina acrilica di cui è composta conferisce al prodotto altissima resistenza alle intemperie e ai raggi UV, dotata di ottima copertura.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
opaco	bianco	acqua	8 - 10 mq/lt per strato

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido pastoso	--
Tipo Resina - legante	stiroloacrilico	--
Massa volumica (Kg/l)	1,53 ± 0,05	UNI EN ISO 2811-1
Punto di Infiammabilità °C	ND	UNI 8909
Contenuto solidi % in peso	59 ± 2	--
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	≈ 24 mesi nella confezione originale in luogo asciutto	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	3	--
Sovraverniciabilità (h)	8 - 10	--
Tempo Essiccazione in profondità (h)	12	--
Viscosità Brookfield (cps)	17000 cps ± 2000 a 28 °C (girante 4)	ISO 2555
pH	8 - 9	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BA/c) 40 g/l (2013)	--
Contenuto COV	0,001 g/l	--
Ricopertura (h)	8 - 10	--

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	Spruzzo
1° Strato	20%	20%	20%
2° Strato	10 - 15%	10 - 15%	10 - 15%

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicazione di due strati con temperature dell'ambiente tra + 8 °C e + 35 °C e un'umidità relativa dell'ambiente < 80 %. L'umidità del supporto deve essere < 10%. La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

PITTURA ACRILICA CERTIFICATA CONTRO LA MUFFA

MUFFA NO QUARZ

CICLI D'INTERVENTO**SU SUPPORTI GIÀ PITTURATI**

Controllare lo stato di conservazione, la superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando e applicando MUFFA NO SPRAY quindi mediante lavaggio togliere le eventuali efflorescenze presenti. Le vecchie pitturazioni sintetiche, devono essere asportate completamente. Rimuovere vecchie pitture e le tracce di polvere presenti spazzolando oppure mediante lavaggio, quindi applicare il MUFFA NO FONDO. Dopo completa asciugatura del supporto, applicare MUFFA NO QUARZ.

SU SUPPORTI NUOVI

Applicare uno strato di primer fissativo MUFFA NO FONDO opportunamente diluito. La diluizione deve essere regolata in funzione del tipo di assorbimento del supporto, nel caso di superfici molto sfarinanti diminuire la diluizione e se necessario, applicare due strati di isolante.

Procedere all'applicazione di MUFFA NO QUARZ secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate MUFFA NO QUARZ idropittura al quarzo certificata contro le muffe prodotto da IPIV S.r.l. con residuo secco pari a ca. $59 \pm 2 \%$ e peso specifico ca. $1,53 \pm 0,05 \text{ kg/l}$ a base di resina stiroacrilica in almeno due strati, con una resa di circa 4 - 5 mq/lt per due strati su supporti mediamente porosi.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

AVVERTENZE

Mescolare bene i prodotti prima dell'uso. E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5°C per non compromettere la qualità dello stesso.

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;

Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it.
