

IDROPITTURA ANTICONDENSA CONTRO LA MUFFA

MUFFA NO GLASS

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Idropittura murale traspirante per interni caratterizzata da un basso coefficiente di trasmissione termica, anticondensa, termoisolante, antimuffa, traspirante, a base di microsfere cave di vetro. Indicata per dipingere e preservare bagni, cucine e tutti gli ambienti con elevata condensa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

È una formidabile barriera al vapore e alla condensa, per la presenza di speciali microsfere di vetro cave (BUBBLE 3M). La particolare forma delle microsfere presenti all'interno di MUFFA NO GLASS, crea sulla superficie trattata un film macroporoso liscio al tatto che favorisce la dispersione del vapore acqueo, prevenendo la formazione della condensa. L'applicazione di MUFFA NO GLASS genera un aumento di temperatura del muro e impedisce all'aria di condensare contrastando la formazione di muffe.

Inoltre, MUFFA NO GLASS è aditivata con speciali biocidi che conferiscono alla pittura una protezione preventiva alla formazioni di muffe ed alghe. In caso di muffa preesistente si consiglia di procedere ad un trattamento preventivo di tutta la superficie utilizzando la linea MUFFA NO.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
opaco	bianco	acqua	6 - 8 mq/l per strato

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido pastoso	--
Tipo Resina - legante	acrilico	--
Massa volumica (Kg/l)	1,23 ± 0,05	UNI EN ISO 2811-1
Punto di Infiammabilità °C	ND	UNI 8909
Contenuto solidi % in peso	80 ± 2	--
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	≈ 24 mesi nella confezione originale in luogo asciutto	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	2	--
Sovraverniciabilità (h)	8 - 10	--
Tempo Essiccazione in profondità (h)	12	--
Viscosità Brookfield (cps)	13000 cps ± 2000 a 28°C (girante 4)	ISO 2555
pH	8 - 9	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BA/a) 30 g/l (2013)	--
Contenuto COV	0,001 g/l	--
Resistenza abrasione umida	Classe 1	EN 13300
Ricopertura (h)	6 - 8	--

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	Spruzzo
1° Strato	20%	20%	--
2° Strato	20%	20%	--

IDROPITTURA ANTICONDENSA CONTRO LA MUFFA**MUFFA NO GLASS****ISTRUZIONI PER L'USO**

Applicazione di due strati con temperature dell'ambiente tra + 8°C e + 35°C e un'umidità relativa dell'ambiente < 80 %. L'umidità del supporto deve essere <10%. La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

CICLI D'INTERVENTO**SU SUPPORTI GIÀ PITTURATI**

Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere spazzolando e applicando MUFFA NO SPRAY, quindi mediante lavaggio togliere le eventuali efflorescenze presenti. Le vecchie pitturazioni sintetiche devono essere asportate completamente. Rimuovere vecchie pitture e le tracce di polvere presenti spazzolando oppure mediante lavaggio. In presenza di muffe, applicare il MUFFA NO FONDO. Dopo completa asciugatura del supporto, applicare MUFFA NO GLASS.

SU SUPPORTI NUOVI

Applicare uno strato di fissativo MUFFA NO FONDO opportunamente diluito. La diluizione deve essere regolata in funzione del tipo di assorbimento del supporto, nel caso di superfici molto sfarinanti diminuire la diluizione e se necessario, applicare due strati di isolante. Procedere all'applicazione di MUFFA NO GLASS secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate idropittura anticondensa a base di microsfere di vetro cave MUFFA NO GLASS prodotto da IPIV S.r.l. con residuo secco pari a ca. 80 ± 2 % e peso specifico $ca. 1,23 \pm 0,05$ kg/l a base di resina acrilica in almeno due strati, con una resa di circa 6 - 8 mq/lit per strato su supporti mediamente porosi.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

AVVERTENZE

Mescolare bene i prodotti prima dell'uso. E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5 °C per non compromettere la qualità dello stesso.

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;

Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it.