

PITTURA ACRILICA ANTIMACCHIA E ANTIFUMO

NO SMOKE/H

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Idropittura murale per ripristini rapidi, super coprente ed isolante a base di speciali resine acriliche modificate in fase acquosa. Inodore, resistente all'abrasione, copre ed isola macchie di fumo, fuliggine, nicotina, macchie asciutte provocate da infiltrazioni d'acqua, unto e grasso, impedendo che riaffiorino nel tempo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La resina acrilica di cui è composto conferisce al prodotto altissima resistenza al lavaggio, ottima copertura e resistenza all'abrasione umida. Dona alle superfici un effetto vellutato ed un aspetto di pregio.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
opaco	bianco	acqua	8 - 10 mq/l per strato

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido	--
Tipo Resina - legante	acrilico	--
Massa volumica (Kg/l)	1,58 ± 0,05	UNI EN ISO 2811-1
Punto di Infiammabilità °C	ND	UNI 8909
Contenuto solidi % in peso	65 ± 2 %	--
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	≈ 24 mesi nella confezione originale in luogo asciutto	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	1 - 2	--
Sovraverniciabilità (h)	4 - 8	--
Tempo Essiccazione in profondità (h)	12 - 18	--
Viscosità Brookfield (cps)	7200 cps ± 1000 a 24 °C (girante 2)	ISO 2555
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BA/a) 30 g/L (2013)	--
Contenuto COV	0,001 g/l	--
Resistenza abrasione umida	Classe 1	EN 13300

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	Spruzzo
1° Strato	10-20%	10-20%	10-20%
2° Strato	10%	10%	10%

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicazione di due strati con temperature dell'ambiente tra + 8°C e + 35°C e un'umidità relativa dell'ambiente < 80 %. L'umidità del supporto deve essere <10%. La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con solvente.

PITTURA ACRILICA ANTIMACCHIA E ANTIFUMO

NO SMOKE/H

CICLI D'INTERVENTO**SU SUPPORTI GIÀ PITTURATI**

Controllare lo stato di conservazione. Rimuovere le vecchie pitturazioni e le tracce di polvere presenti spazzolando oppure mediante lavaggio. Applicare uno - due strati di ISOLPRIMER e in presenza di muffe applicare MUFFA NO FONDO. Procedere all'applicazione di NO SMOKE/H secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

SU SUPPORTI NUOVI

Applicare uno strato di fissativo ISOLPRIMER o MUFFA NO FONDO opportunamente diluito. La diluizione deve essere regolata in funzione del tipo di assorbimento del supporto, nel caso di superfici molto sfarinanti diminuire la diluizione e se necessario, applicare uno - due strati di isolante.

Procedere all'applicazione di NO SMOKE/H secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate NO SMOKE/H idropittura murale per ripristini rapidi, super coprente ed isolante a base di speciali resine acriliche modificate in fase acquosa prodotto da IPIV S.r.l. con residuo secco pari a $ca. 65 \pm 2 \%$ e peso specifico $ca. 1,58 \pm 0,05 \text{ kg/l}$ a base di resina acrilica in almeno due strati, con una resa di circa 8 - 10 mq/lt per strato su supporti mediamente porosi.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

AVVERTENZE

Mescolare bene i prodotti prima dell'uso. E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5 °C per non compromettere la qualità dello stesso.

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;

Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it.